

Тресит CR-72 твърда хидроизолация Теразид 5 кг TR093



Тресит CR-72 твърда хидроизолация Теразид 5 кг TR093

За вътрешна хидроизолация на:

- стени и подове на мокри помещения преди настилка от фаянсови и други керамични облицовки;
- стени и подове на сутеренни помещения;
- басейни и други.

За външна хидроизолация на:

- бетонови и зидани стени на избени помещения под нивото на терена;
- под настилки на тераси и балкони.

Продуктът може да се използва и като допълнителна хидроизолация срещу капиларна влага.

При наличие на постоянен воден напор хидроизолацията се изпълнява само от страната на водата.

При наличие на неравности би следвало да се запълнят с ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС или циментопясъчен разтвор. При полагане на ТРЕСИТ CR-72 върху стени изпълнени с тухлена или каменна зидария, фугите трябва да са запълнени и върху тях да е изпълнен изравнителен слой. Да е почистено от строителен прах, масла, гипс или други разединителни субстанции. Нестабилни частици и слоеве да се премахнат предварително. Основата трябва да е добре намокрена, а изпълненият слой да се защити от директно слънчево греене, течове и дъжд. Слойт да се поддържа влажен 24 часа, при бързо съхнене да се навлажнява леко.

ТРЕСИТ CR-72 има добро сцепление с всички чисти и здрави основи с изключение на гипс. Готовият разтвор да се полага при температури от +5°C до +30°C и нормална влажност на въздуха. Изпълненото хидроизолационно покритие да се предпазва от механични увреждания.

Разходна норма:

- около 4 кг/м² при дебелина на нанасяне 2,5-3 мм.

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 27 части вода;
- време за узряване: 8-10 минути;
- време за нанасяне: 2 часа;
- температура на работа: от +5°C до +30°C;

- устойчивост на дъжд: след 8 часа;
- време за покриване: след 7 дни;
- следващи операции: без гипс и гипсови смеси.