

Безцветен силиконов уплътнител Akfix 905N 20141 – 310мл



Безцветен силиконов уплътнител Akfix 905N 20141 – 310мл

- Устойчив на температурни промени, широк кръг от температури на нанасяне, приложим във всеки сезон и бързо се втвърдява
- Ниска плътност, висока еластичност, 100% силикон, без разтворител, с много слаба миризма
- Не боядисва естествени камъни: мрамор, гранит и др.
- Строителни и конструкционни съединения, уплътняване в кухни и бани
- Целогодишна употреба, разширяване и уплътняване на съединения в предварително излят бетон, тухлени зидарии и камък
- Подходящ при остъкляване, уплътняване на естествени камъни и чувствителни метали, свързване и разширяване на съединения
- Уплътняване на врати и прозорци, уплътняване, където е необходимо
- За да бъдат уплътнени, повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без масло
- Почистването на повърхностите с разтворител определено ще подобри адхезията и трайността на уплътнителя
- Уплътнителят трябва да бъде нанесен в слой не по-дебел от 15мм в оптималната пропорция широчина към дълбочина 2:1

Технически данни:

- Основа : Silicone Polymer (Oxime)
- Система на втвърдяване : Неутрална
- Плътност : 1.02 +/- 0,02 g/ml (ISO 1183)
- Твърдост Shore A : 20-30 (след 28 дни) (ASTM C661)
- Издържливост на опън : 0,3-0,4 N/mm²(23 градуса и 50% R.H) (ASTM D412)
- Повърхностно втвърдяване : 5-15мин. (23 градуса и 50% R.H) (ASTM C679)
- Скорост на втвърдяване : мин. 2,5мм/ден (23°C и 50% R.H)
- Удължение при скъсване : > 350% (ISO 8339)
- Еластичност : >= 60% (ISO 7389)

- Температура при нанасяне : +5 до +180 градуса
- Температурна устойчивост : -60 до +180 градуса
- Данните могат да варират в зависимост от условията на околната среда като температура, влажност и т.н.
- Цвят: Прозрачен
- Обем: 310 мл

Производител: Akfix - Турция